



## INDUSTRIAL COATINGS

Kiadva: 2008. január 1.

### SZINTETIKUS ROZSDAGÁTLÓ AF, 192.000 sz. sorozat

## MŰSZAKI ADATLAP

### Általános információ és alkalmazási terület

Soványlakkos alkidgyanta tartalmú, gyantával és fenolos diszperzióval módosított, lenmagolaj és növényi zsírsav alapú rozsdagátló anyag, mely nagymértékben ellenáll a korrózióknak, a vas hordozóanyag jó nedvesítése és gyors száradás mellett.

**Javasolt alkalmazás:** ipari környezetben acélszerkezeteken és létesítményeken alapozóként.

### Műszaki jellemzők

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Felület</b>              | matt                                                                                               |
| <b>Szín</b>                 | fehér, fekete, szürke, oxidvörös, okker, más színek kérésre (*)(**)                                |
| <b>Sűrűség</b>              | 1,4 ±0,1 kg/dm <sup>3</sup> 23°C-on (*)                                                            |
| <b>Szárazanyag tartalom</b> | 66±4% (*)                                                                                          |
| <b>Viszkozitás</b>          | 120-200" 4. sz. pohárral az ISO 2431 sz. szabvány szerint (*) (**)                                 |
| <b>Száradási idő</b>        | 20°C-on, jó szellőzés mellett:<br>érintésre száraz: 10'-30' (*)(**)<br>kikeményedés: 10-15 óra (*) |

### Hígítók

|                |                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hígítás</b> | kb. 10-20 % NITRO EXTRA E.C. hígítóval a 900.032 sorozatból, vagy más, hasonló tulajdonságú hígítóval, szórópisztolyos felhordás esetén. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Alkalmazási jellemzők

|                               |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Módszer</b>                | Levegő nélkül vagy légkeveréssel                                                                                                                                                                          |
| <b>Alkalmazási feltételek</b> | A javasolt alkalmazási hőmérsékleti tartomány 5°C és 30°C között. Ne legyen eső vagy köd! A vas tökéletesen tiszta legyen a homokszórás követően; SA 2 ½ az ISO 8501-1: 1988 sz. szabványnak megfelelően! |
| <b>Újabb réteg felhordása</b> | minden fajta festékkel, kb. 2 – 12 óra elmúltával átfesthető, mely időtartam a rétegvastagság és az első réteg száradási jellemzőitől függ.o                                                              |



**Vernice Kereskedelmi Kft.**  
www.vernice.hu

### KÖZPONT:

**Vernice Kereskedelmi Kft.**  
8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.  
vernicekft@vernicekft.t-online.hu  
+ 36 70 325 9578 • +36 70 326 3421

### RAKTÁR:

8900 Zalaegerszeg, Sport u. 3.  
Telefon: +36703270916

### SZAKTANÁCSADÓK:

**Nyugat-magyarországi szaktanácsadó:**  
+36702307517

**Budapesti és Kelet-magyarországi szaktanácsadó:**  
+36702307519



zetagi

Veneziani

www.zetagi.it

## INDUSTRIAL COATINGS

### Javasolt száraz rétegvastagság

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Javasolt száraz rétegvastagság | 40-60 $\mu\text{m}$                                                |
| Elméleti felhasználás          | kb. 120-180 $\text{g}/\text{m}^2$                                  |
| Tényleges felhordási arány     | 30-kal alacsonyabb, mint az elméleti, szórófejes felhordás esetén. |
| Rétegek száma                  | EGY vagy KETTŐ                                                     |

### Tárolási előírások

**Eltarthatóság:** 12 hónap száraz, hűvös helyen. (\*) a megadott értékek változhatnak, ha a szín nem szerepel a színekártyán illetve a vevő speciális igényeitől függően.

(\*\*) a paramétereket minden gyártási sorozat esetén teszteljük. Kérésre tájékoztathatjuk a vevőt az alkalmazott módszerekről.

### Megjegyzés:

A jelen adatlapon a termékek felhasználásával kapcsolatos információ az aktuális tudományos ismereteinken és gyakorlatunkon alapszik. A Zetagi nem vállal sem kötelezettséget sem felelősséget a termékeinkkel elért eredmény tekintetében. A vevő felelőssége, hogy a terméknek a szánt felhasználásra való megfeleléséről megbizonyosodjon. Minden általunk adott termékre és tanácsra az általános értékesítési feltételek érvényesek, melyeket javasolunk, hogy kérjen el és gondosan olvasson át! Jelen adatlap minden korábbi adatlapot felvált és érvénytelenít: a felhasználó felelőssége arról megbizonyosodni, hogy jelen adatlapot a termék alkalmazása előtt frissítették-e. Jelen adatlap fordítás; a jelen irat olasz nyelvű változata az irányadó annak minden más nyelvű fordításával szemben.



Vernice Kereskedelmi Kft.  
www.vernice.hu

### KÖZPONT:

Vernice Kereskedelmi Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.  
vernicekft@vernicekft.t-online.hu  
+ 36 70 325 9578 • +36 70 326 3421

### RAKTÁR:

8900 Zalaegerszeg, Sport u. 3.  
Telefon: +36703270916

### SZAKTANÁCSADÓK:

Nyugat-magyarországi  
szaktanácsadó:  
+36702307517

Budapesti és Kelet-magyarországi  
szaktanácsadó:  
+36702307519