

Technikai adatlap

MS Polymer ragasztás és tömítés

Szürke, fekete és fehér

WIKO MS Polymer 1 komponensű ragasztó, mely elasztikus, nedvességre kötő ragasztó és tömítő szereléshez és építéshez. Ezen termékek újra bevonhatóak egy úgynevezett nedves a nedvesen folyamat által. Szagtalan jellege miatt kényelmesen használható, és az alacsony térfogati zsugorodás és a kicsi zárványképződés biztosítja az optimális eredmény elérését. A Wiko MS Polymer termékek általánosan használhatóak járműkarosszériák vagy tengerész hajók ipari vagy kézi előállításához. Ezen termékeket használják légkondicionáló vagy szellőző berendezésekben, elektrotechnikában, fémművességben, fém lemezek alakításában csakúgy, mint a műanyagtechnikában.

A termékek a következő kiszerelésben kaphatók:

	Szürke	fekete	fehér
290 ml patron	MSPG.K290	MSPS.K290	MSPW.K290
600 ml tasak	MSPG.B600	MSPS.B600	MSPW.B600

Termék tulajdonságok:

- Kiváló ellenállás az időjárással / UV fénnel és az öregedéssel szemben
- Izocianáttól, oldószertől és szilikontól mentes
- Kiváló a magas hőmérséklettűrése -40°C-tól + 100°C-ig, rövid ideig: +180°C-ig
- Kiváló ragasztó és tömítő mind kültéren és beltéren egyaránt
- Elasztikus ragasztó, magas szilárdsággal
- Nagyon jól tűri a lakkfelvitelt
- Átfesthetőek diszperzit alapú festékekkel
- Nagyon magas átlag feletti térhálódási sebességgel rendelkezik
- Alacsony térfogati zsugorodás
- Gyors kikeményedés
- Hosszú élettartam
- Hosszú tárolási lehetőséggel rendelkezik 15 hónap
- Magas hőállóság
- Ezen termékek újra bevonhatóak egy úgynevezett nedves a nedvesen folyamat által
- Szagtalan- így nem kell szagelszívó berendezés a használatánál
- Nincsen hólyagosodás
- Sokoldalúan lehet használni bármilyen felületre primer (felület előkészítő) nélkül is kiváló a tapadása
- Nem minősül veszélyes terméknek, a háztartási hulladékkal együtt lehet kezelni

Alkalmazási területek:

Iparban és kézművesiparban egyaránt használják, továbbá karosszéria, járműiparban, tengerész hajóknál légkondicionáló vagy szellőztető berendezéseknél, fém iparban, fém

lemez alakításban, szerelésnél, műanyagiparban. Tömítésre: fugák, törés, repedés, varrat, átfedésekhez.

Elasztikus ragasztáshoz: profilok, lemezek, lécek stb. Kül-, és beltérben egyaránt használható. Gyors tömítést tesz lehetővé direkt a lakkozás előtt.

Technikai adatok:

Alap:	MS Polymer, nedvességre kötő
Bőrösödési idő:	23 °Celsius-on / 50 %-os páratartalomnál: kb. 20 perc
Kikeményedési idő:	3 mm/24 h
Szárazanyag tartalom:	kb. 100%
Súly változás:	kb. 1% (14d)
Méret változás:	<3%
Szakadási-nyúlás:	500%
Feldolgozási hőmérséklet:	+ 5°C-tól + 35°C-ig
Tárolási hőmérséklet:	+5°C és + 25°C között
Hőmérséklettűrés:	- 40°C-tól + 100 °C de rövid ideig + 180°C-ig (max.30 percig)
Sűrűség:	kb. 1,61 g/ml
Szín:	átlátszó
Shore A keménység:	60
Szakítószilárdság:	2,5 N/mm ²

Tisztítás:

Kifolyt anyagot azonnal WIKO műanyag tisztítóval vagy Wiko fém tisztítóval le kell tisztítani.

Kezet is kéztisztítóval letisztítani.

Használati utasítás:

A felületnek száraznak, por, zsír, olaj és mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lennie, hogy jó tapadást érjünk el a felületeken, mint festett fém felületeken, fémeken, üvegen, tükrön, kerámián illetve különböző műanyagokon.

Kérem, nézze meg a katalógusban található táblázatot kifejezetten az MS Polymer ragasztó és tömítő anyagok számára, amelyben az alkalmazhatósági felmérés alapján meg tudja keresni a különböző anyagok számára a felület előkészítéshez mit javasol a gyártó, annak érdekében, hogy a ragasztóval a kívánt hatást el tudja érni.

Átfesthetőség:

WIKO MS Polymer alapján nagyon jól átfesthető mindenfajta lakk illetve bármilyen más alapú festékekkel. A tapadás a szín erősségétől is függ. Optimális tapadás elérhető, amennyiben a tömítő anyag felvitele után 3 nappal történik az átfestés.

Biztonság:

Kerüljük a bőrrel történő hosszabb vagy ismételt expozíciót, illetve élelmiszerekkel ne kerüljön kapcsolatba, addig, amíg meg nem keményedik.

Szembe kerülés esetén: sok vízzel kell kiöblíteni, panasz esetén orvoshoz fordulni.

Eltarthatóság:

Optimális tárolási feltételek mellett (sötét, hűvös helyen) + 5° és + 25°C között a termék eltarthatósága a következő:

Patronnál: 15 hónap (a fel nem bontott csomagolásnál)

Zacskónál: 15 hónap (a fel nem bontott csomagolásnál)

Ne tárolja hosszabb időn keresztül + 25°C fölött!