

Technikai adatlap

1K szerelési ragasztó

WIKO Szerelési ragasztó egy egykomponensű, poliuterán szerkezeti ragasztó, mely rendkívül gyors reakcióidőt, kiváló hézag áthidalást illetve nagy és tartós tapadási erősséget nyújt a legkülönbözőbb anyagokon. A termék nem csupán erősen képlékeny tapadó illesztéseknél alkalmazható, hanem fa, kő, fém, beton, műanyag, szigetelőanyagok, mint például PU hab, PS hab, kögyapot és üveggyapot esetén is.

A termékek a következő kiszerelésben kaphatók:

310 ml patron MONT.K310

Termék tulajdonságok:

- Kiváló ellenállás az időjárással és az öregedéssel szemben
- Extrém gyors a reakcióideje
- Légköri hatásoknak ellenáll
- Oldószer mentes
- Kiváló ragasztó és tömítő mind kültéren és beltéren egyaránt
- Elasztikus ragasztó, magas szilárdsággal
- Stabil ragasztó, alkalmas feletti és függő ragasztásokhoz is
- Nagyon magas átlag feletti térhálódási sebességgel rendelkezik
- Csiszolható, átfesthető és lakkozható
- Hosszú élettartam
- Ezen termékek újra bevonhatóak egy úgynevezett nedves a nedvesen folyamat által
- Szagtalan- így nem kell szagelszívó berendezés a használatánál

Alkalmazási területek:

- Építkezés területén univerzálisan használják
- Sokoldalúan használható az építőiparban, iparban és kézművesiparban
- A következő anyagok ragasztásához speciálisan kifejlesztett ragasztó: fa, fém, kő, beton, műanyag, szigetelőanyag, mint PU hab, PS hab, kögyapot vagy üveggyapot

Technikai adatok:

Alap:	Poliuretán, oldószer mentes
Szín:	bézs
Formája:	pasztózus
Nyitott idő- feldolgozásra:	15-30 perc
Bőrösödési idő:	23 °Celsius-on / 50 %-os páratartalomnál: kb. 60 perc
Kikeményedési idő:	24-48 óra
Feldolgozási hőmérséklet:	+ 5°C-tól + 30°C-ig
Tárolási hőmérséklet:	+5°C és + 25°C között
Hőmérséklettűrés:	- 30°C-tól + 80 °C
Sűrűség:	kb. 1,43 g/ml
Szakítószilárdság:	10 N/mm ²
Szükséges mennyiség:	400 g/m ²

Tisztítás:

A kifolyt és már megkeményedett anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani.

Használati utasítás:

A felületnek száraznak, por, zsír, olaj és mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Ehhez használjon speciálisan WIKO tisztítót (Fém tisztító AMTR.D500 vagy Műanyag tisztító AKSR.D400).

Viszkozitása az 1K Poliuretán alapú ragasztónak a 15°C-os feldolgozási hőmérsékletnél kétszer olyan magas, mint a 25°C-os feldolgozásnál.

A termék festhető, újra bevonható, de csak akkor, ha már kikeményedett.

Erős közvetlen napsugárzásnál, kis mértékű elszíneződés előfordulhat.

Alumínium ragasztásánál: hogy időjárás/ öregedés gátló illetve hosszú élettartamú ragasztás jöjjön létre, a fényes alumínium felületek között, ehhez a ragasztani kívánt felületeket mechanikusan (csiszolással vagy homok szórással) vagy kémia úton elő kell kezelni.

Biztonság:

Használat előtt mindenképpen figyeljen oda a biztonsági adatlapon lévő információkra. A terméket csak jól szellőztetett helységben szabad használni, ugyancsak a ragasztóanyag kikeményedéséhez jó szellőző helység szükséges. Kerüljük a bőrrel és a szembe való kerülést. Bőrre kerülés esetén: bő vízzel és szappannal kell lemosni.

Szembe kerülés esetén: 15 percen át vízzel kell kiöblíteni, panasz esetén orvoshoz fordulni.

A termék gyermekek kezébe nem kerülhet.

Eltarthatóság:

Optimális tárolási feltételek mellett (sötét, hűvös helyen) + 5° és + 25°C között a termék eltarthatósága a következő:

Patronnál: 9 hónap (a fel nem bontott csomagolásnál)

Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól és a nedvességtől.