

Technikai adatlap

MS Polimer 2K kikeményedés gyorsító

A WIKO MS Polimer 2K kikeményedés gyorsító egy felgyorsított, elasztikus és nedvességre kötő szerkezeti ragasztó, mely MS polimer alapú termék. A termék tökéletes alkalmas sorozatgyártáshoz a gyors száradási sebessége és tapadási erőssége miatt.

A termék 2 óra után tapad, ezért kifejezetten ajánljuk szériagyártáshoz.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

490 ml patron	MSPBS.K490 fekete színben
490 ml patron	MSPBG.K490 szürke színben
490 ml patron	MSPBW.K490 fehér színben

Alkalmazási területek:

- Általánosan használható járművek, karosszériák vagy tengerész hajók ipari vagy kézi előállításához.
- Légh kondicionáló, szellőztető berendezéseknél, elektrotechnikában
- Fémművesség, fém lemezek alakításában csakúgy, mint a műanyagtechnikában
- Elasztikus ragasztásoknál: profilok, léceknél, lemezeknél átfedéseket, szakadásokat lehet tökéletesen megragasztani.
- Tömítésre: fugák, törés, repedés, varrat átfedéseknél.
- Speciálisan fejlesztették ki különböző anyagkombinációk ragasztásához, mint fém, műanyag, üveg, fa
- MS Polimer 2K kikeményedés gyorsító termék nem megfelelő kezeletlen PE/PP/POM, vagy teflon illetve bitumenes alapanyagnál.

Tulajdonságok:

- Magas hőmérséklettűrése: - 30 °C-tól + 100°C-ig, rövid ideig: + 120°C-ig
- Kiváló ellenállással rendelkezik az időjárással /UV fénnel és az öregedéssel szemben
- Ezek a termékek újra bevonhatóak egy úgynevezett nedves a nedvesen folyamat által
- Nagyon jól összeférhető a lakkal/ lakkozott felülettel
- Nem lehet olyan felületnél használni, ahol a lakk felület meg van repedezve
- Alacsony térfogati zsugorodás
- Nincsen hólyagosodás
- Nem minősül veszélyes terméknek
- Oldószermentes
- Nem minősül veszélyes terméknek, a háztartási hulladékkal együtt lehet kezelni
- Szagtalan- így nem kell szagelszívó berendezés a használatánál
- Gyors és kontrollált száradás

Technikai adatok:

Alap:	Szilanterminierte Polimer, nedvességre kötő
Sűrűség:	kb. 1,5 g/ml
Szárazanyagtartalom:	<98%
Keveredési arány	A: B termék 100:10
Feldolgozási idő:	kb. 10 perc
Kikeményedési idő:	24 óra után
Végleges száradás:	3-4 nap után
Shore A keménység:	45
Feldolgozási hőmérséklet:	+10°C és + 35°C között
Tárolási hőmérséklet:	+ 5°C és + 25°C között
Rövid ideig hőmérséklettűrés:	+ 120°C

Eltarthatóság: 9 hónap a gyártástól számítva

Utasítás:

A felületet zsírtól, portól, kosztól és olajtól meg kell tisztítani (fém felületeket a wiko fém tisztító spray-vel, műanyag felületeket a wiko műanyag tisztító spray-vel.) A patront a kinyomó pisztolyba kell helyezni, majd a keverőcsőr felhelyezése után a terméket a kívánt helyre felvinni. A felbontott patront rövid időn belül fel kell használni.

Ezt a terméket mindenfajta ismert lakk illetve normálfestékekkel át lehet festeni.