

Technikai adatlap

Anaerob termékek rögzítő **06K41 közepes szilárdságú**

A WIKO 06K41 rögzítő közepes szilárdságú rögzítő, mely univerzálisan alkalmazható gördülő csapágys, síkló csapágys illetve peremes alkatrészek rögzítéséhez. Mechanikusan helyettesítő rögzítő anyag, mint a rugósalátét, ék vagy a sasszeg.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

50 ml flakon	06K41.F50
250 ml flakon	06K41.F250

Termék tulajdonságok:

- megakadályozzák a szivárgást
- közepesen erős, biztos kötést hoz létre

Fizikai tulajdonságok (még folyékony állapotban):

Kémiai besorolás:	metakrilát, anaerob gyanta
Szín:	sárga
Viszkozitás:	400-800 mPas
Sűrűség:	1,10 g/ml
Max. kitöltés:	0,20 mm
Gyulladás pont:	> 100°C
Feldolgozási hőmérséklet:	optimális + 23°C
Tárolás:	száraz és hűvös helyen
Eltarthatóság:	12 hónap

Fizikai tulajdonságok (már kikeményedett állapotban):

Rögzülési idő:	5-20 perc
Funkciós rögzülés:	4-8 óra
Végleges kötési idő:	24 óra
Leszakadási nyomaték:	16 Nm
További csavaró nyomaték	16 Nm
Hőmérséklettűrés:	- 50°C –tól + 150°C ig

A fenti mért adatok: csavar M10X20 8.8 minőségben – anya 0.8 d 24 órára

Kémiai állóképesség:

Leszakadási nyomaték %-ban meghatározva a kémiai anyagokba merítés után:

víz /glükol 87°C-nál	90 %
motorolaj	100 %
benzin	100 %
fékfolyadék	100 %
etanol	100 %
aceton	90 %

Használati utasítás:

A termék nem alkalmas fém- műanyag peremkötésekhez.

Csak fém menetekhez, kötésekhez lehet használni!

A ragasztani kívánt felületnek száraznak, por, zsír, olaj és mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

Ehhez használjon speciálisan kifejlesztett WIKO Ipari gyors tisztítót. Utána a hézagot a két darab között teljesen töltse ki a felülettömítővel, majd illessze össze a darabokat és teljesen zárja le. Ha nem elég jól zárta le, az szivárgásokhoz vezethet. A kikeményedési folyamat közben már ne mozdítsa el /meg. Hagyja a terméket 24 órán át száradni.

Amennyiben passzív felületet vagy alacsony hőmérséklet áll a rendelkezésére, abban az esetben használja a speciálisan kifejlesztett WIKO Anaerob aktivátor terméket, mellyel gyorsabb kikeményedési idő érhető el. Az aktivátor használatánál 15%-al csökken a szilárdság. Használat előtt kérem olvassa át a biztonsági adatlapot tanácsért.