

Technikai adatlap

Anaerob termékek **csővezeték tömítés** **06K20R nagy szilárdságú**

A WIKO 06K20R csővezeték tömítés nagy szilárdságú univerzális termék. A terméket speciálisan védi a meneteket a korróziótól, vibrációtól és az ütésszerű terhelésektől. Kúpos és hengeres csőszerelvények tömítésére alkalmas.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

50 ml összenyomható tubus	06K20R.F50
250 ml tubus	06K20R.F250

Termék tulajdonságok:

- nagy szilárdságú tömítés csővezeték szerelvényeken
- kiváltható velük a kender, szalag és pasztatömítések
- kiválóan véd a vibrációtól, ütésektől illetve korróziótól
- tiszta és egyszerű alkalmazás
- magas hőmérséklettűrés + 200°C-ig

Fizikai tulajdonságok (még folyékony állapotban):

Kémiai besorolás:	metakrilát, anaerob gyanta
Szín:	zöld /fluoreszkáló
Viszkozitás:	5.000-10.000 mPas
Sűrűség:	1,04 -1,08 g/ml
Max. kitöltés:	0,20 mm
Max. menet méret:	M 50
Feldolgozási hőmérséklet:	optimális + 23°C
Tárolás:	száraz és hűvös helyen
Eltarthatóság:	12 hónap

Fizikai tulajdonságok (már kikeményedett állapotban):

Rögkülési idő:	5-10 perc
Funkciós rögülés:	1-3 óra
Végleges kötési idő:	9-18 óra
Leszakadási nyomaték:	40-55 Nm
További csavaró nyomaték	30-40 Nm
Hőmérséklettűrés:	- 50°C – tól + 200°C ig

A fenti mért adatok: csavar M10X20 8.8 minőségben – anya 0.8 d 24 órára

Használati utasítás:

A termék nem alkalmas fém- műanyag peremkötésekhez.

Csak fém menetekhez, kötésekhez lehet használni!

A ragasztani kívánt felületnek száraznak, por, zsír, olaj és mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

Ehhez használjon speciálisan kifejlesztett WIKO Ipari gyors tisztítót. Utána a hézagot a két darab között teljesen töltse ki a felülettömítővel, majd illessze össze a darabokat és teljesen zárja le. Ha nem elég jól zárta le, az szivárgásokhoz vezethet. A kikeményedési folyamat közben már ne mozgassa el /meg. Hagyja a terméket 24 órán át száradni.

Amennyiben passzív felületet vagy alacsony hőmérséklet áll a rendelkezésére, abban az esetben használja a speciálisan kifejlesztett WIKO Anaerob aktivátor terméket, mellyel gyorsabb kikeményedési idő érhető el. Az aktivátor használatánál 15%-al csökken a szilárdság. Használat előtt kérem olvassa át a biztonsági adatlapot tanácsért.