



www.zetagi.it

zetagi

Veneziani

PROTECTIVE COATINGS

Vernice Kft.

Hungary, 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.

Telefon: 0036 30 9412 260

0036 70 326 3421

E-mail: vernicekft@gmail.com

Kiadva: 2013. április 2.

ETADRY

Leírás és főbb jellemzők

Vízbázisú antikondenzációs bevonat. Az Olasz Tengerészeti STO 678/P szabvány szerint homolog. Az STO 652/P szabvány szerint hengerrel vagy ecsettel, alapozóval védett acélra és könnyűfémötvözetre felhordható. Nagy rétegvastagság. Még hosszú intervallum után is újrafesthető. **Javasolt alkalmazás:** Antikondenzációs védelemként nedves és szűk terek belső felületein.

Műszaki jellemzők

Szárazanyag tartalom	64±2%		
Illékony szervesanyag-tartalom (VOC)	g/l		
Sűrűség	0,76 ±0,05 kg/l		
Rétegvastagság	250 µm száraz (min. 200 – max. 300) 390 µm nedves (min. 312 – max. 470)		
Elméleti kiadósság	2,5 m²/l		
Elméleti felhasználás	300 g/m²		
Alap termék kódja	1106001 fehér 1106002 elefántcsont		
Edző kódja	-		
Hígítás	0-5% víz		
Keverési arány	Tömegarányos: Térfogatarányos:		
Edényidő 20°C-on	- óra		
Szín	fehér elefántcsont		
Felület	---		
Alkalmazási mód	szórófejjel levegő nélkül ecsettel hengerrel		
Üzemi hőmérséklet	--		
Eltarthatóság	36 hónap (max. 40°C hőmérséklet)		
Felület-előkészítés	A használt alapozótól függ.		
Alkalmazási feltételek	Hőmérséklet 5°C és 30°C között Relatív páratartalom ≤ 85%		
Száradási idő	Hőmérséklet	Érintésre	Kikeményedés (óra)
	időköz		Festési
		száraz (óra)	min. óra
	max. (nap)		
Szóróberendezés	20°c	10-12	36
			36
levegő nélküli	Fúvókanyílás	hüvelyk	0,015 – 0,018
	Szivattyú arány		30:1
	Fúvókanyomás	atm	120-140