



www.zetagi.it

zetagi

Veneziani

PROTECTIVE COATINGS

Vernice Kft.

Hungary, 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.

Telefon: 0036 30 9412 260

0036 70 326 3421

E-mail: vernicekft@gmail.com

FENOLIT AS FINISH

(kiadva:2012 június)

Leírás

Nagy vastagságú és magas szárazanyag tartalmú epoxi fenolos bevonat

Főbb jellemzők

Aggresszív vegyszereknek és magas hőmérsékletnek való nagy ellenállás

Felhasználás típusa

Aggresszív vegyszereket tartalmazó tartályok bevonatára

szilárd térfogat

- $83 \pm 2\%$

V.O.C.

- 174 g/l

Fajsúly

- kg/l 1.24± 0.05

Tipikus vastagság

- μm 200 sz á r azon (min.175 – max 225)
- μm 240 nedvesen (min 210 – max 270)

Elméleti hozam

- 4,1 m² / l

Elméleti fogyás

- 298 g/m²

Alaptermék kódszáma

- 7077014

Edző kódja

- 701481

Hígítás

- 0 - 5 % 61-es hígítóval , kódja 900237

Keverési arány

- súlyban 100 : 30
- térfogatban 2,4 : 1

Pot life 20 °C -on

- 6 óra

Szín

- szürke

Kinézet

- Fényes

Felhasználási mód

- Airless

Hőmérsékletnek való ellenállás

- 120°C levegőn
- 60 °C merítésben

Raktárban való eltarthatóság

- 18 hónap (max.hőm. 40 °C)

Felületek előkészítése

- A használt alapozó függvényében

Alkalmazási feltételek

- Hőmérséklet 10 ÷ 50 °C
- Relatív páratartalom ≤ 85 %

Száradási idő

Hőmérséklet	Külső érintéssel(h)	Teljes száradás (nap)	Fedőfestés min (h)	Fedőfestés max (nap)		
• 10°C,		24 ÷ 48		48 ÷ 72	48	6 - 8
• 20 °C,		16 ÷ 24		24 ÷ 48	24	3 - 4
• 35 °C,		8 ÷ 12		18 ÷ 24	18	2

Szórási berendezés

Airless

- Fúvóka átmérője 0.0121÷ 0.026 coll
- Tömörítési arány 60 : 1
- Kimenő nyomás 220 ÷ 240

Javaolt

ioncserélt vízben való merítésnél, ipari és tengeri környezethez, hígított savas és alkális oldathoz, sóoldathoz, tiszta kőolajtermékekhez, nyersolajhoz.

(*) Megjegyzés: a hőmérséklet tájékoztató jellegű (± 20 °C) mivel össze kell kapcsolodnia a rozsdásodó közeggel (természet, koncentráció , stb.)

Nem javasolt

ivóvízzel és élelmiszerekkel való érintkezésnél használt ciklusoknál , valamint tömény savak oldatába való bemerítésnél

A termékeink használatnak módjára vonatkozó esetleges írásban vagy szóban adott műszaki tanácsok megfelelnek a tudományos és gyakorlati ismereteink aktuális állapotának és nem jelentik garanciavállalásunkat és/vagy termékeinkkel végzett munkák végeredményeire vonatkozó felelősségünket ; nem mentesítik tehát a felhasználót annak felelőssége alól, hogy megvizsgálja termékeink alkalmazhatóságát , hogy az általa kitűzött használatnak és céloknak meg felel-e. A jelen adatlap érvényteleníti és felváltja minden más korábbi.