



www.zetagi.it

zetagi

Veneziani

INDUSTRIAL COATINGS

Vernice Kft.

Hungary, 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
Telefon: 0036 70 327 0916
0036 70 326 3421
E-mail: vernicekft@gmail.com

Kiadva: 2011. április 8.

AGRIZAN EXTRA S, 169.000 sz. sorozat

Leírás és főbb jellemzők

Gyorsan száradó, módosított soványlakkos alkidgyanta alapú zománc.
Jó fedőképesség, nedvesítőképesség és az időjárás hatásának még ipari környezetben is jól ellenáll
jó korrózióvédelmet és fényességtartást biztosít még az időjárás hatására bekövetkező öregedés
esetén is. Jól ellenáll a víz halványító hatásának még nedves réteg állapotban is.
Javasolt alkalmazás: kétkomponensű akril alapozón vagy más megfelelő alapozón fedőréteggént;
akár csupasz acélon is alkalmazható.

Műszaki jellemzők

Felület	félfényes, 35-50 közötti fényesség, az ISO 2813-as szabvány szerint (*)(**)
Szín	RAL árnyalatok - egyéb árnyalatok kérésre (*)(**)
Sűrűség	1,47 ±0,05 kg/dm ³ 23°C-on a 169120 RAL 7035 esetén az ISO 2811-1-es szabvány szerint (*)
Szárazanyag tartalom	Tömegarányos 72±3% a 169120 RAL 7035 esetén(*) Térfogatarányos 54±3% a 169120 RAL 7035 esetén(*)
Illékony szervesanyag- tartalom (VOC)	280 g/kg a 169120 RAL 7035 esetén (*)
Viszkozitás	23°C-on DIN 4. számú serleggel: 120-180" az ISO 2431 szerint (*) (**)
Száradási idő	23°C-on, 50%-os relatív páratartalom és jó szellőzés mellett, száraz rétegvastagság 60 µm, a 169120 RAL 7035 esetén érintésre száraz: 40 óra az MS 035-ös belső eljárás szerint, az ISO 4622-es szabvány alapján kikeményedés: 48 óra az MS 036-os belső eljárás szerint, az ISO 4622-es szabvány alapján (*) <i>A száradási idő eltérhet a száraz rétegvastagságtól és a külső környezeti feltételektől függően.</i>

Hígítók

Hígítás	10-15% a 900033-as vagy a 901040-as téli típusú hígítóval 10-15% a 903015-as vagy a 901042-as nyári típusú hígítóval 10-15% a 903014-as lassú hígítóval <i>Az alkalmazási környezetnek és a felhordási módnak megfelelő hígítót válasszon, hogy az legalább 5-10 perc száradási időt biztosítson!</i>
---------	--

Alkalmazási jellemzők

Módszer	Levegő nélkül vagy légkeveréssel <i>Metálszínek esetén nem javasolt az ecsetes vagy hengeres felhordás, a többi szín esetén a megadott edzőt és hígítót kell alkalmazni.</i>
Levegő nélküli vagy légkeveréses	Szivattyú arány 30:1
	Fúvókanyílás 011-013"
	Fúvókanyomás 140-180 atm.
	<i>A szűrőknek illeni kell a használt fúvókához!</i> <i>Irányadó adat; a felhasználó felelős a megfelelő berendezés kiválasztásáért.</i>



www.zetagi.it

zetagi

Veneziani

INDUSTRIAL COATINGS

Vernice Kft.

Hungary, 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.

Telefon: 0036 70 327 0916

0036 70 326 3421

E-mail: vernicekft@gmail.com

Javasolt alapozó	773.000-ás sorozatú akril alapozók, 194.000-ás sorozatú alapozók.
Alkalmazási feltételek	A javasolt alkalmazási hőmérsékleti tartomány 5°C és 30°C között, és legalább 3°C-kal harmatpont felett. A hordozófelület tökéletesen száraz és tiszta legyen, ne legyen eső vagy köd. A terméket csak nedves a nedvesre módon lehet ismételtelen felhordani.

Javasolt száraz rétegvastagság

Javasolt száraz rétegvastagság	50-70 µm
Elméleti felhasználás	kb. 135-190 g/m ² a 169120-as RAL 7035 esetén (*)
Tényleges felhordási arány	30-40%-kal alacsonyabb, mint az elméleti, levegő nélküli felhordás esetén
Rétegek száma	EGY vagy KETTŐ <i>Egyes, nagyon világos árnyalatok esetén, pl. RAL 1021-2004-3020 stb. két rétegre is szükség lehet, hogy egyenletes fedést lehessen elérni, főként sötét alapozókon és egyenetlen felületeken.</i>

Tárolási előírások

Eltarthatóság: 12 hónap, sérülésmentes, légmentes tárolóedényben, száraz, hűvös helyen, 5-35°C között.

(*) irányadó érték, a szintől függ - (**) a paramétereket minden gyártási sorozat esetén teszteljük

A jelen adatlapon a termékek felhasználásával kapcsolatos információ az aktuális tudományos ismereteinken és gyakorlatunkon alapszik. A Zetagi nem vállal sem kötelezettséget sem felelősséget a termékeinkkel elért eredmény tekintetében. A vevő felelőssége, hogy a terméknek a szánt felhasználásra való megfelelőségéről meggyőződjön. Minden általunk adott termékre és tanácsra az általános értékesítési feltételek érvényesek, melyeket javasolunk, hogy kérjen el és gondosan olvasson át! Jelen adatlap minden korábbi adatlapot felvált és érvénytelenít: a felhasználó felelőssége arról meggyőződjön, hogy jelen adatlapot a termék alkalmazása előtt frissítették-e. Jelen adatlap fordítás; a jelen irat olasz nyelvű változata az irányadó annak minden más nyelvű fordításával szemben.