

Technikai adatlap

MS Polymer ragasztó és tömítő High Tack

fekete és fehér

WIKO MS Polymer – High Tack egy elasztikus és nedvességre kötő ragasztó és tömítő univerzális alkalmazási lehetőségekkel, MS Polymer alapú.

A termékek a következő kiszerelésben kaphatók:

	fekete	fehér
290 ml patron	MSPHTS.K290	MSPHTW.K290
600 ml tasak	MSPHTS.B600	MSPHTW.B600

Termék tulajdonságok:

- Kiváló ellenállás az időjárással / UV fénnel és az öregedéssel szemben
- Univerzálisan alkalmazható
- Sós víznek, édes víznek, klóros víznek kiválóan ellenáll
- Felület előkészítő (Primer) nélkül is kiváló tapadás mindenfajta felületen
- Izocianáttól, oldószertől, szilikontól és PVC-től mentes
- Hőmérséklettűrése -40°C-tól + 100°C-ig
- Kiváló ragasztó és tömítő mind kültéren és beltéren egyaránt
- Elasztikus ragasztó, magas szilárdsággal
- Kiválóan alkalmas természetes kő ragasztáshoz
- Nagyon magas átlag feletti térhálódási sebességgel rendelkezik
- Nincsen térfogati zsugorodás
- Gyors kikeményedés és száradás
- Hosszú élettartam alatt is elasztikus marad
- Ezen termékek újra bevonhatóak egy úgynevezett nedves a nedvesen folyamat által
- Szagtalan- így nem kell szagelszívó berendezés a használatánál
- Nincsen hólyagosodás

Alkalmazási területek:

Mivel ez egy elasztikus és nedvességre kötő ragasztó és tömítő, ezért univerzális alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik az építés alatt álló épületek, karbantartás, renoválás, az egyszeres és szigetelő üvegezés hézagainak kitöltésére, illetve ablak és ajtó üvegezése számára.

Kiválóan használható: kő, beton, üvegek, természetes kő, gipsz, polikarbonát, PSPU,PVC, különböző műanyagok, kerámia csempék, zománc, réz, ólom, cink, alumínium, rozsdamentes acél, különböző fémek, HPL, panelek, cement, rost panelek, festett anyagok, fa és üveg stb.
Karosszéria ragasztására jármű iparban, fémek ragasztásánál a vibrációnak és rezgésnek nagyon jól ellenáll.

Kérem, nézze meg a katalógusban található táblázatot kifejezetten az MS Polymer ragasztó és tömítő anyagok számára, amelyben az alkalmazhatósági felmérés alapján meg tudja keresni a különböző anyagok számára a felület előkészítéshez mit javasol a gyártó, annak érdekében, hogy a ragasztóval a kívánt hatást el tudja érni.

Technikai adatok:

Alap:	MS Polymer, nedvességre kötő
Konzisztencia:	thixotrop
Bőrösödési idő:	23 °Celsius-on / 50 %-os páratartalomnál: kb. 10-15 perc
Kikeményedési idő:	3 mm/24 h
Szárazanyag tartalom:	kb. 100%
Hőmérséklettűrés:	- 40°C-tól + 100 °C
Feldolgozási hőmérséklet:	minimum: + 5°C + 40°C között
Tárolási hőmérséklet:	minimum: + 5°C és + 25°C között
Sűrűség:	kb. 1,569 g/ml
Modul 100%-os nyújtásnál:	kb. 1,4 N/mm ²
Szakadási nyúlás:	kb. 335%
Shore A keménység:	55
Szakítószilárdság:	2,2 N/mm ²

Tisztítás:

Kifolyt anyagot azonnal WIKO műanyag tisztítóval vagy Wiko fém tisztítóval le kell tisztítani.

Kezet is kéztisztítóval letisztítani.

Eltarthatóság:

Optimális tárolási feltételek mellett (sötét, hűvös helyen) + 5° és + 25°C között a termék eltarthatósága a következő:

Patronnál: 12 hónap (a fel nem bontott csomagolásnál)

Zacskónál: 9 hónap (a fel nem bontott csomagolásnál)

Ne tárolja hosszabb időn keresztül + 25°C fölött!