

Technikai adatlap

Anaerob termékek **hidraulika tömítés** **05K42 közepes szilárdságú**

A WIKO 05K42 termék hidraulika és pneumatika tömítésekhez kiváló. A termék védelmet nyújt olaj, víz, szénhidrogén és más kémiai- vegyi anyaggal szemben. Szerelésnél közepesen nehéz szétszedni.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

50 ml flakon	05K42.F50
250 ml flakon	05K42.F250

Termék tulajdonságok:

- közepes szilárdságú hidraulika és pneumatika tömítésekhez
- tiszta és egyszerű alkalmazás
- védelmet nyújt olaj, víz, szénhidrogén illetve más vegyi anyaggal szemben

Fizikai tulajdonságok (még folyékony állapotban):

Kémiai besorolás:	metakrilát, anaerob gyanta
Szín:	barna /fluoreszkáló
Viszkozitás:	500-800 mPas
Sűrűség:	1,04 -1,08 g/ml
Max. kitöltés:	0,15 mm
Max. menet méret:	M 26
Feldolgozási hőmérséklet:	optimális + 23°C
Tárolás:	száraz és hűvös helyen
Eltarthatóság:	12 hónap
Gyulladás pont:	> 100°C

Fizikai tulajdonságok (már kikeményedett állapotban):

Rögzülési idő:	5-15 perc
Funkciós rögzülés:	3-6 óra
Végleges kötési idő:	12-24 óra
Leszakadási nyomaték:	20-30 Nm
További csavaró nyomaték	20-30 Nm
Hőmérséklettűrés:	- 55°C – tól + 150°C ig

A fenti mért adatok: csavar M10X20 8.8 minőségben – anya 0.8 d 24 órára

Használati utasítás:

A termék nem alkalmas fém- műanyag peremkötésekhez.

Csak fém menetekhez, kötésekhez lehet használni!

A ragasztani kívánt felületnek száraznak, por, zsír, olaj és mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

Ehhez használjon speciálisan kifejlesztett WIKO Ipari gyors tisztítót. Utána a hézagot a két darab között teljesen töltse ki a felülettömítővel, majd illessze össze a darabokat és teljesen zárja le. Ha nem elég jól zárta le, az szivárgásokhoz vezethet. A kikeményedési folyamat közben már ne mozgassa el /meg. Hagyja a terméket 24 órán át száradni.

Amennyiben passzív felületet vagy alacsony hőmérséklet áll a rendelkezésére, abban az esetben használja a speciálisan kifejlesztett WIKO Anaerob aktivátor terméket, mellyel gyorsabb kikeményedési idő érhető el. Az aktivátor használatánál 15%-al csökken a szilárdság. Használat előtt kérem olvassa át a biztonsági adatlapot tanácsért.